

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЕВРАЗСТАНДАРТ
ЕВРАЗИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ESTD.LB013.K0431

Срок действия с 06.08.2021

по 05.08.2024

№ 0002060

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № ESTD.LB.013. Орган по добровольной сертификации "АУДИТ-ТЕСТ" Юридический адрес: 301608, РОССИЯ, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Свердлова, д. 12.

ПРОДУКЦИЯ Мойки из Саянского мрамора т.м. «GRANICOM», «NOVELL», "Alcora", выпуск по ТУ 4943-001-16269268-2017
Серийный выпуск

код ОКПД-2 (ОКП):
23.69.19.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 4943-001-16269268-2017

код ТН ВЭД:
6810990000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Гранилит», Адрес места нахождения: 141143, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, деревня Никифорово, дом 136, помещение 5, ИНН: 5050133823. Телефон: +79527471288, факс: +79527471288, Адрес электронной почты: granicom-sale@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Гранилит», Адрес места нахождения: 141143, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, деревня Никифорово, дом 136, помещение 5, Телефон: +79527471288, факс: +79527471288, Адрес электронной почты: granicom-sale@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 01226-СМ21 от 04.08.2021 года, выданного испытательной лабораторией «Политест-СМ», аттестат аккредитации № ESTD.L.022 от 11 февраля 2021 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт (аудитор)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

З.Я. Нагиев
Инициалы, Фамилия

К.В. Кудряшова
Инициалы, Фамилия

Испытательная лаборатория «Политест-СМ»

(ИЛ «Политест-СМ»)

Адрес (место нахождения): 214011, г. Смоленск, ул. Губенко, д. 26

Аттестат аккредитации ESTD.L.022 от 11 февраля 2021 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «Политест-СМ»

Потапов Б.В.



04 августа 2021 г.

Протокол испытаний № 01226-СМ21 от 04.08.2021 года

Объект испытаний: Мойка из искусственного мрамора т.м. «NOVELL», модель «Глория», цвет серый

Основание проведения испытаний: Заявка б/н от 28.07.2021 г.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Гранилит». Адрес места нахождения: 141143, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, деревня Никифорово, дом 136, помещение 5

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Гранилит». Адрес места нахождения: 141143, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, деревня Никифорово, дом 136, помещение 5

Нормативная документация: ТУ 4943-001-16269268-2017

Дата поступления образца в ИЛ: 29.07.2021 г.

Даты проведения испытаний: 29.07.2021 – 04.08.2021 г.

Место проведения испытаний: 214011, г. Смоленск, ул. Губенко, д. 26

Используемые сокращения:

НП – Требования (испытания) не применяются к испытываемому объекту

НИ – Испытание не проводилось

Условия проведения испытаний

Температура 21-24 °C

Влажность 65– 68 %

Атмосферное давление 744-748 мм.рт.ст.

Частичная или полная перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения лабораторного центра не допускается.
Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Результаты испытаний

Номера пунктов требований по НД	НД на методы испытаний	Наименование видов испытаний проверяемых параметров	Результаты испытаний
1	2	3	4
ТУ 4943-001-16269268-2017 п.1.1.3	ТУ 4943-001-16269268-201 п.4.4 п.4.5 п.4.5 п.4.6 п.4.7 п.4.8 п.4.9 п.4.10 п.4.11	ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗ ПОЛИМЕРБЕТОНА Технические условия Физико-механические показатели изделий должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1. Плотность, кг/м³ – 1600-2200; Прочность при сжатии, МПа – не менее 70,0; Прочность при изгибе, МПа – не менее 14,0; Водопоглощение, % - не более 1,0; Стойкость гелякоата к истиранию, количество царапин – 0; Стойкость к удару, Дж – 0,06; Термостойкость – отсутствие сколов, трещин; Химическая стойкость гелякоата – отсутствие заметного потемнения, следов штриховки; Толщина гелякоата, мм – 0,3-0,7;	2100 кг/м³ 88,0 МПа 21,5 МПа 0,1% в результате испытаний царапин не обнаружено; выдерживает испытание ударом 0,06 Дж без разрушений и деформаций; в результате испытаний на термостойкость сколов и трещин не обнаружено; в результате испытаний заметного потемнения, следов штриховки не обнаружено; 0,6 мм
п.1.1.4	п.1.1.4	Кромка изделий должна быть без заусенцев.	кромка изделия без заусенцев
п.1.1.5	п.1.1.5	Изделия должны быть без трещин и расслоений.	трещин и расслоений не обнаружено
п.1.1.6	п.1.1.6	Поверхностное покрытие должно быть сплошным, не должно иметь вздутий, трещин, царапин, снижающих защитную способность покрытия и ухудшающих внешний вид изделия.	поверхностное покрытие сплошное; вздутий, трещин, царапин не обнаружено

1	2	3	4
ТУ 4943-001-16269268-2017 п.1.1.7	ТУ 4943-001-16269268-201 п.1.1.7	Изделия в зависимости от показателей внешнего вида, подразделяются на изделия 1 и 2 сорта. Внешний вид видимых и функциональных поверхностей изделий должен удовлетворять требованиям, указанным в таблице 2. Трещина – нет; Сколы – нет; Пузыри под гелькоатом – нет; Поры – нет; Точечные отверстия – 4 шт.; Точки < 0,8 мм – 4 шт.; Точки = (0,8-1,6) мм – 2 шт./4 шт.; Точки > 1,6 мм – нет; Посечки – нет.	не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено 2 шт. 2 шт. не обнаружено не обнаружено не обнаружено
п.1.1.8	п.1.1.8	Изделия должны быть функционально пригодными и механическим прочными.	мойка пригодна к использованию; механическая прочность подтверждена в результате испытаний
п.1.3.2	п.1.3.2	В состав комплекта изделия входят следующие узлы или комплектующие изделия по НД изготовителя: - мойка кухонная, шт. – 1; - водосливная арматура по ГОСТ 23289 или по НД изготовителя, шт. – 1; - паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации, шт. – 1.	комплект поставки изделия в соответствии с указанными требованиями
п.1.4.1		Изделия должны быть рассортированы по размерам, цвету, фактуре. Упаковка изделий производится в картонную коробку по ГОСТ 8828-75. Вес одной упаковки не должен превышать 20 кг. Каждая упаковка снабжается инструкцией по уходу за изделиями из полимербетона, а также товарным знаком предприятия-изготовителя, манипуляционным знаком «Осторожно, хрупкое», условным обозначением моек, штампом ОТК, датой изготовления.	упаковка изделия в соответствии с указанными требованиями
п.1.4.3		Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192-77.	маркировка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-77 и содержит всю необходимую информацию

Заключение:

Проведены испытания мойки из искусственного мрамора т.м. «NOVELL», модель «Глория», цвет серый, на соответствие требованиям ТУ 4943-001-16269268-2017. Результаты испытаний представлены в графе 4.

Инженер-испытатель:

 Лукин Д.А.